

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	Saint-Gobain Gyproc Xact.
Toepassingsgebied	13. Natte afbouw.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Natuurgipspleister.
Samenstelling	100% Natuurgipspleister.
Eigenschappen algemeen	Volledig onbrandbaar: klasse A1, 100% Recyclebaar, Uitstoot van VOS <0,003mg/m3 (voldoet aan Finse M1 norm m.b.t. uitstoot VOS); niet toxisch; Shore hardheid >65 Shore C; Drukvastheid 6N/mm2.
Eigenschappen bij toepassing	Zowel handmatig als machinaal te verwerken. Verwerkbaar vanaf 5 graden Celsius. Geschikt voor alle plafonds en wanden van alle traditionele steenachtige ondergronden evenals beton, cellenbeton, gipsblokken en gipsplaten. Gipsstof bij verwerking is niet schadelijk voor de gezondheid.
Productspecificaties	Milieubelasting conform Nationale Milieudatabase 1.6: Schaduwprijs: €0.12/m2; meest milieuvriendelijke wandafwerking t.o.v. overige producten in NMD. Verkrijgbaar in zakken van 25 kg of per statiegeldpallet van 45 zakken.
Certificaat/label	NIBE Milieuklasse 1b, NIBE Gezondheidsklasse 1a, Brandklasse A1, voldoet aan M1 klassering m.b.t. uitstoot VOS, CE-Label 13279-1 - B4/20/2.
Productieproces	De natuurgips wordt op de productielocatie ontgraven en gezuiverd waarna deze wordt gecalcineerd (gebrand) tot natuurgipspleister. Het landschap van de winningslocatie wordt na het ontgraven van gips in oorspronkelijke staat hersteld.
Verpakkingsmateriaal	Verpakkingsmateriaal is afkomstig uit gerecyclede bronnen en volledig herbruikbaar.
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie; 3.2.4. Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen.
Effect op Breeam score	HEA 9 Vluchtige organische verbindingen; MAT 1 Bouwmaterialen; MAT 5 Onderbouwde herkomst van materialen.
Ranking binnen rekeninstrumenten en Greenworksscore	

