

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	Rolsma Biobased Muurverf voor Binnen.
Toepassingsgebied	12. Verf.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Biobased Muurverf, voor binnen toepassing.
Samenstelling	Emulsie van gemodificeerde, plantaardige oliën in water; Titanium(IV)oxide (rutiel); Calciumcarbonaat; Water.
Eigenschappen algemeen	Toepasbaar als muurverf op winddroge, niet-krijtende minerale ondergronden zoals beton, bakstenen, bepleisteringen etc. en als hoogwaardige matte afwerking op glasweefsel.
Eigenschappen bij toepassing	De muurverf verwerkt prettig. Bij 20 °C en 55 % relatieve luchtvochtigheid stofdroog na circa 1½ - 2 uur en overschilderbaar na circa 4 - 5 uur. Ventileren (luchtcirculatie) bevordert de droging.
Productspecificaties	Verbruik: 10 - 11 m²/liter, schrobvastheid: klasse 1 = zeer hoog (DIN-EN 13300), dekkraft: klasse 1 = zeer hoog (DIN-EN 13300); Waterdampdoorlaatbaarheid: categorie I (hoog) > 6 g/(m².h) (ISO 7783-2); VOC = 0 g/l (DIN ISO 11890), APEO- en biocide vrij, niet giftig; Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
Certificaat/label	
Productieproces	Rolsma Biobased Muurverf wordt geproduceerd middels deels groene stroom.
Verpakkingsmateriaal	Rolsma Biobased Muurverf is verpakt in recyclebare verfmemers.
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen.
Effect op Breeam score	HEA 9 Vluchtige organische verbindingen; MAT 1 Bouwmaterialen; MAT 5 Onderbouwde herkomst van materialen.
Ranking binnen rekeninstrumenten en Greenworksscore	

