

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	SGGS CLIMATOP LUX.
Toepassingsgebied	20. Beglazing.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Drievoudige beglazing met hoogste energetische evenwicht.
Samenstelling	Glas: 30% gerecyclede glasscherven. Overige grondstoffen: zand, dolomiet, kalksteen, natriumcarbonaat. 100% recyclebaar. Glascoating op positie 2 en 5. Thermisch onderbroken afstandhouders van roestvast staal: ijzer, chroom, nikkel, koolstof. 50-70% van de grondstoffen is recycled materiaal.
Eigenschappen algemeen	CLIMATOP LUX bevat geen chemische stoffen die volgens REACH beoordeeld dienen te worden en het glas is inert: het stoot slechts een zeer geringe hoeveelheid vluchtige organische stoffen (VOS) uit. De glascomponenten zijn 100% recyclebaar. Ecoclear is geschikt voor zeer energiezuinige gebouwen. De referentielevensduur is 30 jaar hetgeen niet betekent dat na deze periode het glas niet meer bruikbaar is, maar het raadzaam is renovatie te heroverwegen. De energie die verbruikt wordt bij productie van de beglazing wordt in 3 maanden gecompenseerd door de energiebesparing die met de toepassing ervan gerealiseerd wordt (in vergelijking met enkelglas). De CO2 uitstoot bij de productie wordt in 10 maanden gecompenseerd.
Eigenschappen bij toepassing	CLIMATOP LUX is een nieuwe drievoudige beglazing met een hoge toetreding van het daglicht (TI=73%) en uitzonderlijk hoge zontootreding (g=0.62). Gecombineerd met de beste thermische isolatie $U_g=0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, is deze nieuwe beglazing geschikt voor passiefhuizen en lage energiewoningen. De thermisch onderbroken afstandhouders zorgt voor een nog verdere verbetering van de thermische isolatie van het totale raam ($U_w=\text{kozijn}+\text{glas}$). Hiermee wordt het warmteverlies aan de glasranden tot een minimum beperkt.
Productspecificaties	CLIMATOP LUX is verkrijgbaar in samenstellingen 4-12-4-12-4 en 4-15-4-15-4. Met een PLANITHERM LUX gecoate buiten- en binnenruit. De samenstelling 4-15-4-15-4 heeft een thermische isolatie van $U=0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, zonnewarmteoorlating van g=0.62 en een daglichttransmissie van 73%.
Certificaat/label	Saint-Gobain Glass Benelux is ISO 14001 gecertificeerd. Ecoclear is onderworpen geweest aan een LCA en heeft een EPD (Environmental Product Declaration).
Productieproces	Bij de productie is door het gebruik van minimaal 30% glascullet sprake van een grondstofreductie (1 ton cullet is 850 kg zand), energiebesparing (cullet smelt bij een lagere temperatuur dan de belangrijkste grondstoffen) en beperking van de CO2 uitstoot (1 ton cullet kan de CO2 uitstoot met 255/300 kg verminderen). Saint-Gobain Glass werkt systematisch aan het verhogen van het percentage cullet in het productieproces. Door geoptimaliseerde verbrandingsmethoden is 10% energiebesparing in 5 jaren bereikt en werd daarmee de CO2 uitstoot teruggebracht. De ovens maken gebruik van een gesloten koelsysteem waardoor verbruik en vervuiling van water wordt beperkt. Ter beperking van de uitstoot van stof SOx, zure gasen en metalen zijn de ovens uitgerust met filters.
Verpakkingsmateriaal	IJzeren glasbokken (retourneerbaar) ten behoeve van voorraadbeheer en transport. Polyethyleen wikkelfolie en omsnoeringsband.
Effect op GPR score	1.1 Energieprestatie; 2.1 Milieuprestatie; 3.1.3 Geluidwering van de gevel; 3.4.3 Daglichttoetreding visueel comfort.
Effect op Breeam score	HEA 1 Daglichttoetreding; ENE 1 Energie-efficiëntie; MAT 1 Bouwmaterialen; MAT 5 Onderbouwde herkomst van materialen.

